

東レフィルム加工(株) 製品紹介

4) レイファンNO ナイロンフィルム

項目		タイプ	1401 標準タイプ
ヘイズ	[%]		4.0
摩擦係数 EC/n-EC Coefficient of friction		静摩擦	0.7
		動摩擦	0.7
ヤング率 [MPa] Young's modulus		MD	710
		TD	860
破断強度 [MPa] Tensile strength		MD	100
		TD	95
破断伸度 [%] Elongation		MD	410
		TD	410
ヌレ張力		dyne/cm	40以上
水蒸気透過度 $\text{g/m}^2 \cdot \text{day} \cdot 0.1\text{mm}$			18.0
酸素透過度 (20°C, ドライ) $\text{ml/m}^2 \cdot \text{day} \cdot 0.03\text{mm}$			35